

PRESTATIEVERKLARING			
Nr. 101210 - 001			
Gebroken kwartsgrind 4/8			
1. Identificatie	Gebroken grind 4/8 -Bb4-II-f _{0,5} -NG-gewassen		
2. Beoogde toepassing	Granulaten voor asfalt (EN 13043) Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen (EN 13242) Granulaten voor beton (EN 12620)		
3. Naam en contactadres van de producent	Exploitiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.		
	Veldschuurdijk 9 6181 PD Meers	De Koumen 72 6433 KE Hoensbroek	
4. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing		
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+		
6. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie KIWA Nederland BV (0956) heeft onder systeem 2+, de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. (0956 - CPR - 0877)		
7. Aangegeven prestaties	EN 13043 (2008)	EN 12620 A1 (2008)	EN 13242 A1 (2008)
Korrelgradering	Gc85/20 G _{25/15}	Gc85/20 g	Gc80/20 GTc25/15
Korrelvorm van grove granulaten	FI ₃₀	FI ₃₀	FI ₃₀
Reële volumieke massa [ρ_{rd} - Mg/m ³]	2,60	2,60	2,60
Waterabsorptie [M.-%]	0,9	0,9	0,9
Percentage gebroken oppervlakte	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}
Affiniteit tussen toeslagmaterialen en bitumen na 6-24uur (%)	45 - 10	45 - 10	NPD
Gehalte aan fijne deeltjes	f _{0,5}	f _{0,5}	f ₂
Weerstand tegen verbrijzeling	LA20	LA20	LA20
Weerstand tegen slijtage	MDE10	MDE10	MDE10
Weerstand tegen polijsten	PSV57	PSV57	PSV57
Chloride	<0,003%	<0,003%	<0,003%
In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Totaal zwavelgehalte	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	Voldoet	Voldoet	Voldoet
ASR gevoeligheid	NPD	NPD	NPD
Organische bestanddelen	NPD	NPD	NPD
Vorst-dooibestandheid EN 1367-1 (%)	0,1	0,1	0,1
Bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslakken beïnvloed	NPD	NPD	NPD
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	NPD	NPD
<p>De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door Mariëlle Dohmen: 02/01/2026</p> <p>ir. V.G.J. L'Ortye Directeur</p> <p>drs. ing. G.J.M. Loeffen Manager Haven en Groeve</p>			